

Adhesivo Instantáneo CP02

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Parsecs CP02 es un adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato de etilo para uso general e industrial.

APLICACIONES

- Líneas de producción, electrónica, relojería, joyería, óptica, instrumentos de precisión.
- Permite asegurar tuercas, tornillos, pernos, nudos de pesca, etc.

ADHIERE SOBRE

- Hierro
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plomo
- Cobre
- Bronce

- Madera
- Hormigón
- Vidrio
- Azulejos
- Mármoles
- Granito

- Cuero
- Papel
- Cartón
- Plásticos
(excepto polietileno y polipropileno)

MODO DE USO

1º PASO

Limpiar las superficies a unir con alcohol medicinal y dejar secar.

2º PASO

Aplicar una gota sobre una de las superficies a unir, de modo que al efectuar la unión de las piezas, quede solo una película delgada.

3º PASO

Ensamblar las piezas y presionar firmemente durante 30 a 40 segundos. No someter la unión a grandes esfuerzos durante una hora.

El fraguado total del producto depende del material a unir. Normalmente ocurre entre 12 y 24 horas a temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES

Cuanto menor sea la película de adhesivo aplicada, mayor será la adherencia.

Para unir superficies grandes aplicar sobre una de las superficies una gota de Parsecs CP02 cada 2 cm., unir las superficies y presionar firmemente durante el tiempo indicado

Si se tapa el pico aplicador, destapar con una aguja apuntando en dirección contraria al cuerpo, tratando de no presionar el envase

Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente a temperaturas entre 5° y 15° C para prolongar su vida útil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color Transparente	Resistencia a la Temperatura -55°C a 82 °C
Relleno de Holgura 0,12 mm	Resistencia a la Tracción >1200 kg por gota en uniones acero-acero
Densidad 1.05 ±0.1 g/cm ³	
Velocidad de Pegado	
Acero / PVC Max. 10 segundos	Acrílico Max. 8 segundos
Vidrio Max. 10 segundos	Madera Max. 20 segundos
Adherencia	
Madera Se rompe el sustrato	Acrílico Se rompe el sustrato
PVC Se rompe el sustrato	Vidrio Se rompe el sustrato

HIGIENE

Si eventualmente sus dedos quedaran pegados entre sí, no trate de separarlos bruscamente, sino con agua tibia y jabón.

Los elementos utilizados pueden limpiarse con acetona.

Evitar salpicaduras en los ojos; si esto ocurriese, no cerrar los párpados; enjuagar con abundante agua templada y consultar de inmediato a un médico.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con la piel, dado que adhiere a ésta rápidamente.

No ingerir.

Si se utilizan grandes cantidades de Adhesivo CP02, trabajar en ambientes ventilados.

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Conservar en lugar fresco y seco.

P R E S E N T A C I Ó N

Envases de 20 g.

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.